

SABA Primer H17

primer for porous substrates
krunt poorsetele aluspindadele

Kirjeldus

SABA Primer H17 on 2-komponentne epoksiidkrunt poorsetele aluspindadele.

Kasutusala

SABA Primer H17 on sobilik poorsete pindade eeltöötlemiseks enne SABA polüsulfidsete hermeetikutega või emulsioonidega katmist.

Eelised

- Väga hea vastupidavusniiskusele, lahustitele, hapetele ja alkalitele
- vastab EN 14188-4

Kasutusjuhend

Põhjalikuma kasutusjuhendi leiata www.saba.nl

Sulgedes pakendi võimalikult kiiresti peale kasutamist mõjub hästi edasisel kasutamisel ja pikendab kasutusaega.

Tehnilised andmed

	Part A	Part B
põhikoostis	epoksiid	amiin
viskoossus 23 °C (EN 12092)	vesine	vesine
tihedus	umbes 1,010 kg/m ³	umbes 900 kg/m ³
tahkete osade sisaldus	umbes 45%	umbes 30%
viimane piir	umbes + 12°C	
lahusti	Aromaatide ja estrite segu	
kuivamisaeg (minimum)	30 minutit	
lahtine purk (maximum)	6 tundi	
töötamise aeg	umbes 2-3 hours	
katvus	umbes 150 g/m ²	
töötamise temperatuur	minimum + 5°C maximum + 30°C	
säilitustemperatuur	minimum + 5°C maximum + 30°C	
temperatuuritaluvus	minimum - 40°C maximum + 120°C	

Tellimise informatsioon

pakend	komplekt (A + B komponent)		
sisu	500 ml (sisaldab 6 ühikut)	900 ml (sisaldab 6 ühikut)	4 liitrit (1 ühik)
värvus	helekollane		
artikkel nr.	100324 AFL	100324 AFH	100324 ABB
säilivusaeg	18 kuud (avamata pakendis)		

Teised pakendid ja värvid tellimisel. Säilivusaeg võib erineda suurematel pakenditel.

Soovitused ohutuseks

Põhjalikumad ohutussoovitused leiata SABA safety data lehel.



SABA Dinxperlo BV
Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo PO Box 3 NL-7090 AA Dinxperlo T+31 (0) 315 65 89 99 F+31 (0) 315 65 89 89 E info@saba.nl www.saba.nl



Our recommendations and instructions for use are based on the present status of know-how and technique. Clients and users should evaluate our products by themselves, with regard to utilization and requirements of their own choice. We shall take no responsibility in case our products are not being used subject to our recommendations and/or instructions for use. Furthermore, General Terms and Conditions of SABA Dinxperlo BV, will apply to our recommendations, instructions for use and the delivery of our products.