



1. TOOTE NIMI

Firelane Red Traffic Paint/ punane värv asfaldile ja betoonile

2. TOOTJA

ThorWorks Industries, Inc.
2520 S. Campbell St.

Sandusky, OH 44870

SealMaster omab üleriigilist tootjate ja paigaldajate võrgustikku.

Esindajad Baltikumis:

Stradacon OÜ

Tel. +372 511 0168

info@stradacon.ee ; www.stradacon.ee

OR Logistics OÜ

Tel. +372 65 60 466; info@orl.ee

3. TOOTE KIRJELDUS &

EELISED

Firelane Red Traffic Paint on mõeldud erksate ja kauakestvate märgistuste tegemiseks asfaldile ja betoonsillutistele. Toode on keskkonnasõbralik 100% akrüül ja veepõhise koostisega ning tagab suurepärase kvaliteedi ja kestvuse.

Kasutusala: Asfalt või betoonkatetega parklad, teed, tänavad, tehaste põrandad ja teised sillutised. Kasutatav sise- ja välistingimustes

Koostis: *Firelane Red Traffic Paint* koosneb 100%

aksüülemulsionvaikudest, eriti pigmendid, pindmised materjalid ja täidisained

Pakendid: Saadaval 19 L ämbrites, 3,8 L ämbrites.

Värvus: *Firelane Red*.

Piirangud: *Firelane Red*

liiklusvärvi ei saa paigaldada kui temperatuur on alla 10°C paigaldamise ajal või sellele järgneva 24 tunni jooksul.

4. TEHNILISED ANDMED:

Keskkonnaohutus. *Firelane Red Traffic Paint* on keskkonnasõbralik 100% akrüülemulsion liiklusvärv, mis sisaldab vähem kui 150 grammi lenduvaid orgaanilisi osakesi liitri kohta (VOC).

Füüsikalised/Keemilised omadused:

Firelane Red Traffic Paint vastab järgmistele materjalinõuetele ning on testitud vastavalt ASTM D562, ASTM

D711, ASTM D969, ASTM D1475, ASTM D3960, ASTM D2486, ja ASTM E70 protseduuridele (vaata allolevat tabelit)

Paigaldamine

Asfalt ja betoonkatted peavad olema puhtad, mustuse ja lahtiste osakestevabad. Uued asfaltkatted peavad korralikult tahenema (4 nädalat) ja olema kergete õlide vabad. Võimaldage värskelt pealekantud pinnakattehermeetikul kuivada vähemalt 24 tundi enne liiklusvärvi peale kandmist.

Tööriistad: Kandke *Firelane Red Traffic Paint* peale suruõhupritsi, pintsliga või rulliga. Soovitav pritsi otsik on 017" kuni 021".

Segamine: Segage enne kasutamist korralikult. Toode on kasutusvalmis. Ärge lahjendage.

Pealekandmine: Kandke korralikult puhastatud sillutisele suruõhupritsi, pintsliga või rulliga.

Materjali kulunormi arvutamine:

Tavaliselt on kulu ca 0,4 liitrit ruutmeetri kohta (15 miils paksus märjana). **Materjali erikaal on 1,34**

Tegelik kulu sõltub pealekantava kihi paksusest.

Ettevaatusabinõud: Pinnase ja õhuteperatuur peavad olea vähemalt 10°C värvi pealekandmise ajal ja sellele järgneva 24 tunni jooksul. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida külmumise eest

SAADAVUS

Saadavus: *Firelane Red Traffic Paint* on saadaval läbi üleriigilise *SealMaster* tootjate ja professionaalsete paigaldajate võrgustiku.

Teile lähima tarnija leiate *SealMaster*-I kodulehelt.

GARANTII

SealMaster garanteerib, et *Firelane Red Traffic Paint* vastab tabelis 4 toodud keemilistele ja füüsikalistele omadustele.

Sel tootelehel olevad väited on eeldatavalt tõesed ja korrektseid ja nad on mõeldud juhendina heakskiidetud paigaldajale. Kuna inimtöö, ilm, aluspind, sillutise seisund, kasutatud tööriistad ja teised tegurid ei ole tootja kontrolli all, siis tootja annab garantiid ainult materjalile, mis on sihipäraselt ja tootetehniliselt paigaldatud ning toote ostja ja kasutaja garantiid on limiteeritud ainult toote ümbervahetamise väärtuses. Tootja garantiisse ei kuulu mistahes kaudsed garantiid toote kaubanduslikkuse või otstarbekohasuse kohta. Garantii ei kehti mitmekihilistel objektidel, kui aluspindades on kasutatud teiste tootjate materjale.

Toote täielik info, materjalide ohutuse infolehed, tehnilise abi küsimused on saadaval tootja kodulehel.

Kohalik paigaldaja annab iga objekti iseärasusi arvestavad soovitusel ja konkreetsemad juhised.

Chemical & Physical Analysis

Weight Per Gallon11.18 lbs/gal.

Volatile Organic Content (VOC)<150 g/l

Viscosity (KU)70 - 110 KU

Dry To No Pick-Up Time<30 min.

Scrub Resistance1,000 cycles min.

Degree of Bleeding98 min.

Water Resistance, cycles8 min.

PH of Paint9.6 min.

Solids (by weight) %53 - 54

| | |
|--|---|
| <p>Esindajad Baltikumis: Stradacon OÜ Tel. +372 511 0168 info@stradacon.ee ; www.stradacon.ee OR Logistics OÜ Tel. +372 65 60 466; info@orl.ee</p> | <p>Form No.: SMT-242 Revised: 2/14 Supercedes: SMT-242 (7/04), (11/12) Copyright © 2014, SealMaster All rights reserved. ThorWorks Industries, Inc. 2520 South Campbell St. Sandusky, OH 44870 www.sealmaster.net</p> |
|--|---|