

1. TOOTE NIMETUS
Line Block-Out Paint /
must värv

liiklusmarkeeringute
kustutamiseks

2. TOOTJA
ThorWorks Industries, Inc.
2520 S. Campbell St.
Sandusky, OH 44870
www.thorworks.com

3. TOOTE KIRJELDUS, E E L I S E D
Line Block-Out Paint on 100%
akrüülvärv, mis on mõeldud
ebasoovitavate
liiklusmarkeeringute värvimiseks
mustaks.

Kasutusala: Mittesoovitavate
liiklusmarkeeringute värvimiseks
mustaks maanteedel, sõiduteedel ja
parklates.

Koostis: *Line Block-Out Paint* on
koosneb 100% akrüülemulsioon
vaikudest, eripigmentidest,
l i s a n d i t e s t j a
t ä i t e a i n e t e s t .

Pakendid: Saadaval 208 L tünnides, ja
19 L ämbrites.

Värvus: must
Piirangud *Line Block-Out Paint* liiklusvärvi ei saa
paigaldada kui temperatuur on alla 10°C
paigaldamise ajal või sellele järgneva 24 tunni
jooksul.

4. TEHNILISED ANDMED
Keskonnaohutus. *Line Block-Out Paint* on
keskkonnasõbralik 100% akrüülemulsioon liiklusvärv,
mis sisaldab vähem kui 150 grammi lenduvaid
orgaanilisi osakesi liitri kohta (VOC).
Füüsikalised/Keemilised omadused:
Line Block-Out Paint vastab järgmistele
materjalinõuetele ning on testitud vastavalt ASTM
D562, ASTM D711, ASTM D969, ASTM D1475,
ASTM D3960, ASTM D2486, ASTM
D2805 ja ASTM E70.
(vaata allolevat tabelit)

5. PAIGALDAMINE

Asfalt ja betoonkatted peavad olema puhtad, mustuse
ja lahtiste osakestevabad. Uued asfaltkatted peavad
korralikult tahenema (4 nädalat) ja olema õlivabad.
Võimaldage värskelt pealekantud
pinnakattehermeetikul kuivada vähemalt 24 tundi enne
liiklusvärvi peale kandmist.
Tööriistad: Kandke *Line Block-Out Paint* peale
suruõhupüstoli, pintsliga või rulliga. Soovitav pritsi otsik
on 017" kuni 021".

Segamine: Segage enne kasutamist korralikult. Toode on
kasutusvalmis. Ärge lahjendage.

Pealekandmine: Kandke *Line Block-Out Paint* vähemalt
15 mils paksuselt märjana. Kandke korralikult
puhastatud sillutisele võrvipüstoli, pintsliga või rulliga.

Vajamineva koguse arvutamise:

Üksliiter *Line Block-Out Paint* värvi võimaldab kata ca 25m
pikkuse ja 10cm laiuse triibu, mis on märjana
15 mils paks. Materjali erikaal on 1,42.

Materjali tegelik kulu sõltub aluspinna poorsusest ja
pealekantava kihi paksusest.

Ettevaatusabinõud: Pinnase ja õhuteperatuur peavad
olea vähemalt 10°C värvi pealekandmise ajal ja sellele
järgneva 24 tunni jooksul. Hoida lastele kättesaamatus
kohas. Hoida külmumise eest.

5. SAADAVUS

Saadavus: *Line Block-Out Paint* on saadaval läbi
üleriigilise *SealMaster* tootjate ja professionaalsete
paigaldajate võrgustiku.

Teile lähima tarnija leiate *SealMaster*-I kodulehelt.

GARANTII

SealMaster garanteerib, et *Line Block-Out Paint* vastab
tabelis 4 toodud keemilistele ja füüsikalistele
omadustele.

Sel tootelehel olevad väited on eeldatavalt tõesed ja
korrektsed ja nad on mõeldud juhendina heakskiidetud
paigaldajale. Kuna inimtöö, ilm, aluspind, sillutise
seisund, kasutatud tööriistad ja teised tegurid ei ole
tootja kontrolli all, siis tootja annab garantii ainult
materjalile, mis on sihipäraselt ja tootetehniliselt
paigaldatud ning toote ostja ja kasutaja garantii on
limiteeritud ainult toote ümbervahetamise väärtuses.
Tootja garantiisse ei kuulu mistahes kaudsed garantiid
toote kaubanduslikkuse või otstarbekohasuse kohta.
Garantii ei kehti mitmekihilistel objektidel, kui
aluspindades on kasutatud teiste tootjate materjale.

Toote täielik info, materjalide ohutuse infolehed,
tehnilise abi küsimused on saadaval tootja kodulehel.

Kohalik paigaldaja annab iga objekti iseärasusi
arvestavad soovitused ja konkreetsemad juhised

Chemical & Physical Analysis

Weight Per Gallon11.90 lbs/gal.

Volatile Organic Content (VOC).....<150 g/l

Viscosity (KU)70 - 110 KU

Dry To No Pick-Up Time<30 min.

Scrub Resistance1,000 cycles min.

Degree of Bleeding98 min.

Water Resistance, cycles8 min.

PH of Paint9.6 min.

Solids (by weight) %57 - 59

Esindajad Baltikumis:

Stradacon OÜ

Tel. +372 511 0168

info@stradacon.ee ; www.stradacon.ee

OR Logistics OÜ

Tel. +372 65 60 466; info@orl.ee

Form No.: SMT-245

Revised: 2/14

Supercedes: SMT-245 (7/04), (11/12)

Copyright © 2014, SealMaster

All rights reserved.

ThorWorks Industries, Inc.

2520 South Campbell St.

Sandusky, OH 44870

www.sealmaster.net