

1. TOOTE NIMETUS

SealMaster Traffic Paint/värv liiklusmarkeeringuteks

2. TOOTJA

ThorWorks Industries, Inc.

2520 S. Campbell St.

Sandusky, OH 44870

www.thorworks.com

Esindajad Baltikumis:

Stradacon OÜ

Tel. +372 511 0168

info@stradacon.ee ; www.stradacon.ee

OR Logistics OÜ

Tel. +372 65 60 466; info@orl.ee

3. TOOTE KIRJELDUS & EELISED

SealMaster Traffic värvid on mõeldud erksate, kauakestvate märgistuste tegemiseks asfaldile või betoonsillutisele. Toode on keskkonnasõbralik 100% akrüül ja veepõhine, tagab erakordse kvaliteedi ja kestvuse.

Kasutusala: Asfaldi või betoonsillutisega parklad, teed, tänavad, tehaste põrandad ja teised sillutised.

Koostis: *SealMaster Traffic Paint* koosneb 100% akrüülemulsioonivaikudest, eriti pigmentid, lisaained ja täidised.

Pakendid: Saadaval 208 liitristes tünnides, 19 liitristes ämbrites, 3,8 liitristes ämbrites.

Värvus: valge, kollane.

Piirangud: *SealMaster Traffic Paint* liiklusvärvi ei saa paigaldada kui temperatuur on alla 10°C paigaldamise ajal või sellele järgneva 24 tunni jooksul.

4. TEHNILISED ANDMED

Keskkonnaohutus. *SealMaster Traffic Paint* on keskkonnasõbralik 100% akrüülemulsioon liiklusvärv, mis sisaldab vähem kui 150 grammi lenduvaid orgaanilisi osakesi liitri kohta (VOC).

Füüsikalised/Keemilised omadused:

SealMaster Traffic Paint vastab järgmistele materjalinõuetele ning on testitud vastavalt ASTM D562, ASTM D711, ASTM D969, ASTM D1475, ASTM D3960, ASTM D2486, ASTM D2805, ASTM E70, and ASTM E1347.

(vaata allolevat tabelit)

5. PAIGALDAMINE

Asfalt ja betoonkatted peavad olema puhtad, mustuse ja lahtiste osakestevabad. Uued asfaltkatted peavad korralikult tahtenema (4 nädalat) ja olema õlivabad. Võimaldage värskelt pealekantud pinnakattehermeetikul kuivada vähemalt 24 tundi enne liiklusvärvi peale kandmist.

Tööriistad: Kandke *SealMaster Traffic Paint* peale suruõhupritsi, pintsli või rulliga. Soovitav pritsi otsik on 017" kuni 021".

Segamine: Segage enne kasutamist korralikult.

Toode on kasutusvalmis. Ärge lahjendage.

Pealekandmine: Kandke *Traffic Paint* vähemalt 15 mils paksuselt märjana.

Kandke korralikult puhastatud sillutisele võrvipüstoli, pintsli või rulliga.

Vajamineva koguse arvutamine:

3,8 liitrit *SealMaster Traffic Paint-i* võimaldab värvida 100 m pikkuse ja 10cm laiuse triibu, mis on märjana 15 mils paks.

Materjali tegelik kulu sõltub aluspinna poorsusest ja pealekantava kihi paksusest.

Ettevaatusabinõud: Pinnase ja õhuteperatuur peavad olea vähemalt 10°C värvi pealekandmise ajal ja sellele järgneva 24 tunni jooksul. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida külmumise eest

6. SAADAVUS

Saadavus: *SealMaster Traffic Paint* on saadaval läbi üleriigilise *SealMaster* tootjate ja professionaalsete paigaldajate võrgustiku.

Teile lähima tarnija leiate *SealMaster-I* kodulehelt.

GARANTII

SealMaster garanteerib, et *SealMaster Traffic Paint* vastab tabelis 4 toodud keemilistele ja füüsikalistele omadustele.

Sel tootelehel olevad väited on eeldatavalt tõesed ja korrektsed ja nad on mõeldud juhendina heakskiidetud paigaldajale. Kuna inimtöö, ilm, aluspind, sillutise seisund, kasutatud tööriistad ja teised tegurid ei ole tootja kontrolli all, siis tootja annab garantii ainult materjalile, mis on sihipäraselt ja tootetehniliselt paigaldatud ning toote ostja ja kasutaja garantii on limiteeritud ainult toote ümbervahetamise väärtuses. Tootja garantiisse ei kuulu mistahes kaudsed garantiid toote kaubanduslikkuse või otstarbekohasuse kohta. Garantii ei kehti mitmekihilistel objektidel, kui aluspindades on kasutatud teiste tootjate materjale. Toote täielik info, materjalide ohutuse infolehed, tehnilise abi küsimused on saadaval tootja kodulehel.

Kohalik paigaldaja annab iga objekti iseärasusi arvestavad soovitused ja konkreetsemad juhised.

Chemical & Physical Analysis

	White	Yellow
Specific Gravity.....	1.42	1.42
Volatile Organic Content (VOC)	<150 g/l	<150 g/l
Viscosity (KU)	70 - 110	70 - 110
Dry To No Pick-Up Time.....	<30 minutes	<30 minutes
Scrub Resistance.....	1,000 cycles min.	1,000 cycles min.
Degree of Bleeding98 min.	.98 min.
Directional Reflectance.....	>86%	>50%
Dry Opacity.....	>0.965	>0.965
Water Resistance, cycles	8 min.	8 min.
PH of Paint	9.6 min.	9.6 min.
Solids (by weight) %	57 - 59	57 - 59

Esindajad Baltikumis:

Stradacon OÜ

Tel. +372 511 0168

info@stradacon.ee ; www.stradacon.ee

OR Logistics OÜ

Tel. +372 65 60 466; info@orl.ee

Form No.: SMT-240

Revised: 2/14

Supersedes: SMT-240 (7/04), (11/12)

Copyright © 2014, SealMaster

All rights reserved.

ThorWorks Industries, Inc.

2520 South Campbell St.

Sandusky, OH 44870

www.sealmaster.net