

1. TOOTE NIMI

Concrete Sealer/ betooni mastiks

2. TOOTJA

ThorWorks Industries, Inc.
2520 S. Campbell St.
Sandusky, OH 44870

SealMaster omab tootjate ja tarnijate võrgustikku

Esindajad Baltikumis:

Stradacon OÜ

Tel. +372 511 0168

info@stradacon.ee ; www.stradacon.ee

OR Logistics OÜ

Tel. +372 65 60 466; info@orl.ee

3. TOOTE KIRJELDUS&EELISED

SealMaster Concrete Sealer on 100% akrüül, värvituks kuivav emulsioon-hermeetik köikide betoonpindadade katmiseks.

Toote omadused ja eelised :

- vastab ASTM C309 tüüp I klass A
- kaunistab betooni
- kaitseb niiskuse läbitungimise ja veekahjustuste eest
- kaitseb pinna pudenemise eest
- muudab betoonpinnad tolmuvabaks
- tagab vastupidavuse määrdumise ja keemiliste ühendite vastu
- suurepärane vastupidavus veele kui avatud niiskusele ja vihmaveele.
- keskkonnasõbralik
- eriti kulumiskindel
- ei muutu kollaseks

Kasutusala: *Concrete Sealer* on suurepärane vahend katmaks sõiduteid, parklaaid, rödusid, könnnitesid, betoonseinu, tehaste põrandaid, garaažide põrandaid ja keldrite põrandaid.

Koostis: *SealMaster Concrete Sealer*

koosneb 100% akrüül

emulsioon ühendeid, lisandeid, ja vett.

Pakendid: *Concrete Sealer* on saadaval

208 liitristes tünnides, ja 18,9 liitristes ämbrites.

Värvus: Kuivab läbipaistvaks.

Piirangud: *Concrete Sealer*-it ei tohi paigaldada kui temperatuur langeb alla 10°C paigaldamise ajal või sellele järgneva 24 tunni jooksul.

4. TEHNILISED ANDMED

Keskonnalanõuded:

SealMaster Concrete Sealer on keskkonnasõbralik veepõhine akrüülmastiks, mis sisaldab 1 liitri kohta vähem kui 100 grammi lenduvaid orgaanilisi osakesi (VOC).

Füüsikalised/keemilised omadused:

SealMaster Concrete Sealer vastab järgmistele materjalide omadustele kui testitud vastavalt ASTM C309 type I Class A, ASTM D658-44, ASTM D1644, ASTM D4758, ASTM D2939, ja ASTM D3960. (vaata allolevat tabelit)

5. PAIGALDAMINE

Värske betoon peab olema kuiv ja kõva. Betoon peab olema täiesti tolmuvaba, ilma lahtiste osakesteta ja plekkideta.

Tööristad: Soovitatav on toode peale kanda pritsiga. Rulli, pintslit, või lambavillast aplikaatorit võib samuti kasutada .

Segamine: *SealMaster Concrete Sealer* on kasutusvalmis. Mitte lahjendada. Segada korralikult.

Pealekandmine: Kanna *Concrete Sealer* õhukese ühtlase kihina. Hoidu loikudest. Üks kiht on piisav.

Vajaliku koguse arvutamine:

Tavaliselt on *Concrete*

Sealeri kulu ca 0,2 liitrit/m²

Ettevaatusabinõud: Pinna ja õhutemperatuur peavad ei tohi langeda alla 10°C. Ärge kasutage toodet kui temperatuur võib langeda alla 10°C töö tegemise ajal või sellele järgneva 24 tunni jooksul.

Hoida pakendeid külmutamise eest!

Keemiline&füüsikaline analüüs

Erikaal 1.01

Fihi läbipaistvus selge

lenduvad orgaanilised osakesed(VOC).....<100g/l

kulumiskindlus.....225-350g/m il

mittelenduvad osakesed(tahkained)%..... 18%

mittelenduv tuhk%.....10-.12%

nakkevaba(Zapon)25°C.....<40min

kuiva kihia nakkekattse(Zapon)at50°C.....nakkevaba

Vastupidavus keemilistele ühenditele:

...Motor.Oil.....	Excellent
...DI.Water.....	Excellent
10% SodiumHydroxide.....	Excellent
10% SodiumChloride.....	Excellent
10% CalciumChloride.....	Excellent
3% TrisodiumPhosphate.....	Excellent
10% Ammonia.....	Excellent

Vastupidavus vihmaveele:

...6kuud..... märjana läbipaistev, ilma nähtavate defektideta

7. GARANTII

SealMaster garanteerib, et SealMaster Concrete Sealer vastab tabelis 4 toodud keemilistele ja füüsikalistele omadustele.
Sel tootelehel olevad väited on eeldatavalalt töesed ja korrektsed ja nad on möeldud juhendina heakskiidetud paigaldajale. Kuna inimtöö, ilm, aluspind, sillutise seisund, kasutatud tööriistad ja teised tegurid ei ole tootja kontrolli all, siis tootja annab garantii ainult materjalile, mis on sihipäraselt ja tootetehniliselt paigaldatud ning toote ostja ja kasutaja garantii on limiteeritud ainult toote ümbervahetamise väärtuses. Tootja garantiiisse ei kuulu mistahes kaudsed garantiid toote kaubanduslikkuse või otstarbekohasuse kohta. Garantii ei kehti mitmekihilistel objektidel, kui aluspindades on kasutatud teiste tootjate materjale. Toote täielik info, materjalide ohutuse infolehed, tehnilise abi küsimused on saadaval tootja kodulehel.
Kohalik paigaldaja annab iga objekti iseärasusi arvestavad soovitused ja konkreetsemad juhised. Toote täielik info, materjalide ohutuse infolehed, tehnilise abi küsimused on saadaval tootja kodulehel.
Kohalik paigaldaja annab iga objekti iseärasusi arvestavad soovitused ja konkreetsemad juhised.

Form No.: SMT-250
Revised: 2/05
Supersedes: SMT-21 (4/99), SMT-250
(7/04)
Copyright © 2005, SealMaster
All rights reserved.
ThorWorks Industries, Inc.
2520 South Campbell St.
Sandusky, OH 44870
Concrete Sealer

SealMaster®

Pavement Products & Equipment