

# SABA Crackfill

## 2-component self-levelling coating 2-komponentne isetasanduv kattematerjal

### Kirjeldus

SABA Crackfill on 2-komponentne, isetasanduv pinnakattematerjal epoksiid polüsulfidi baasil.

### Kasutusvaldkond

SABA Crackfill on mõeldud eelkõige pealmise kihina staatiliste ja dünaamiliste ehituspragude katmiseks ja parandamiseks, ühendused, mis kergelt liiguvad ja praod mis moodustuvad betoonis ja ujumatel liivsementpõrandatel spontaanselt. SABA Crackfill on samuti kasutatav SABA Double Joint system kahekomponentse aine püstoliga, mis võimaldab veelgi kiiremini parandada katkimurenenud pindasid.

### Eelised

- vastupidav mehhaanilistele koormustele
- kulumiskindlad omadused
- isetasanduv
- suurepärase nakkuvus betooniga
- kergelt elastne
- ei sisalda lahusteid
- ülevärvitav
- sildab pragusid
- vastupidav enamikule kemikaalidest (täpsema loetelu saab SABA esindajalt)

### Kasutusjuhend

Täpsema info paigaldamise ja pindade eeltöötlemise kohta leiab SABA infolekelt ja eeltöötlemise tabelitest [www.saba.nl](http://www.saba.nl)

### Tehnilised andmed

	Komponent A	Komponent B
<b>põhikoostis</b>	epoksiid	polüsulfid/amiin
<b>viskoossus</b> (ISO 3219)	umbes 75 mPa.s	umbes 900 mPa.s
<b>tihedus</b> (EN 542)	umbes 1,580 kg/m <sup>3</sup>	umbes 1,140 kg/m <sup>3</sup>
<b>tahkained</b>	100%	100%
<b>pealekandmise aeg</b> (20 °C)	umbes 2 tundi	
<b>polümeeriseerumise aeg</b> (23 °C, 50% RH)	umbes 12 tundi	
<b>lõplik tugevus</b> (23 °C, 50% RH)	umbes 7 päeva	
<b>Shore D hardness scale</b> (EN ISO 868)	umbes 40	
<b>pinevusjõud</b> (DIN 53455)	12 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Venimine katkemiseni</b> (DIN 53455)	umbes 30%	
<b>pealekandmise temperatuur</b>	min. + 10°C kuni max. + 35°C	
<b>säilitus temperatuur</b>	min. + 5°C kuni max. + 25°C	
<b>temperatuuritalvus</b>	min. - 40°C kuni max. + 100°C	

### Tellimise informatsioon

<b>pakend</b>	komplekt (A + B komponent)	
<b>sisu</b>	2 liitrit (koosneb 2 ühikust)	6 liitrit (koosneb 1 ühikust)
<b>värvus</b>	hall	hall
<b>artikkel nr.</b>	100270 ABG	100270 ABE
<b>säilitusaeg</b>	18 kuud (avamata pakendis)	

*Teised värvid ja pakendid tellimisel. Suuremete pakendite puhul säilivusaeg võib olla erinev.*

Põhjalikumad ohutussoovitused leiate SABA safety andmelehel.

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo PO Box 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 89 89 E [info@saba.nl](mailto:info@saba.nl) [www.saba.nl](http://www.saba.nl)

*Our recommendations and operating instructions are based on the current state of the art of knowledge and technology. Buyers and users must assess our products themselves in terms of the desired application and requirements. We are not liable if our products are used without due consideration of our recommendations and/or operating instructions. Furthermore the General Terms & Conditions of SABA Dinxperlo BV apply to our recommendations and operating instructions and the delivery of our products.*

Version: 2011-01-01, superseding all previous versions