

1. TOOTE NIMI

E-Z Stir Asphalt Based Pavement Sealer/bituumenpõhine sillutise hermeetik

2. TOOTJA

ThorWorks Industries, Inc.
2520 S. Campbell St.
Sandusky, OH 44870

SealMaster omab tootjate ja tarnijate võrgustikku.

Esindajad Baltikumis:

Stradacon OÜ, tel +372 511 0168
info@stradacon.ee ; www.stradacon.ee
OR Logistics OÜ, tel +372 65 60 466
info@orl.ee

3. TOOTE KIRJELDUS & EELISED

E-Z Stir on kasutusvalmis savi-modifitseeritud asfaldemulsioon sillutise hermeetik, mis on tugevdatud liivaga. *E-Z Stir* om mõeldud asfaltkatte kaitsmiseks ja uuendamiseks.

Kasutusala: *E-Z Stir* on mõeldud asfalsillutiste uuendamiseks ja kaitsmiseks. Parklad, lennujaamad, sõiduteed, kaubanduskeskused, maanteed jne

Koostis: *E-Z Stir* on liivatäidisega kasutusvalmis savi-stabiliseeritud asfaldemulsioon sillutise hermeetik, mida on tugevdatud eriliste koostisainetega, mis suurendavad nakkumist ja vastupidavust.

Suurused: *E-Z Stir* on saadaval, 18,9 liitrites (25,4 kg) ämbrites.

Värvus: *E-Z Stir* säilitab kuivades sügavmusta värvuse.

Piirangud: *E-Z Stir* ei ole soovitatav paigaldada kui temperatuur võib langeda alla 8°C paigaldamisel või sellele järgneva 24 tunni jooksul.

4. TEHNILISED ANDMED

E-Z Stir vastab kohalikele ASTM D-2939 standarditele.

Keskkonnanõuded: *E-Z Stir* ei sisalda asbesti. *E-Z Stir* on keskkonnasõbralik vee baasil sillutise hermeetik, mis sisaldab vähem kui 50 grammi liitri kohta orgaanilisi lenduvaid osakesi (volatile organic content (VOC)).

Füüsikalised/keemilised omadused: *E-Z Stir* on kõrgekvaliteediline sillutise hermeetik, mis vastab järgmistele materjali nõuetele ja on testitud vastavalt ASTM D 140, ASTM

D 466, ASTM B117, ASTM D 529, ASTM

D 2939, ja ASTM D244 katsetustele

(vaata allolevat tabelit)

5. PAIGALDAMINE

Aluspind peab olema puhas, lahtiste osakeste ja mustusevaba. Sillutise parandustööd peavad olema tehtud sobiva kuumu või külma asfaldiseguga. Praod tuleb täita *SealMaster* kuumalt kallatava või külmalt kasutatava praotäitega. Mustuse, õli ja bensiini plekid tuleb töödelda *SealMaster Petro Seal™* või *PrepSeal™*.

Tööriistad: *E-Z Stir* paigaldatakse pritsimasinaga või

motoriseeritud sahk-laoturiga, mis on võimeline ka liivakihiga katma. Masinal on segamismehhanism, mis tagab materjali ühtlase konsistentsi kogu töö vältel. Mehhaniseeritud laoturil peaks olema vähemalt kaks spaatli/saha seadeldist (üks teise taga) et tagada segu piisav jaotus ja nakkumine bituumenpõhise aluspinnaga. Käsilaotureid ja harju võib kasutada kohtades, kus motoriseeritud tööriistad ei ole otstarbekad.

Segamine ja pealekandmine: *E-Z Stir* on kasutusvalmis toode, mis sisaldab liiva. Lihtsalt segage materjal ja paigaldage.

Materjali kulunorm: Paigaldage *E-Z Stir* vahekorras 0,6 kuni 1,2 kg/m² kihi kohta

Materjali kulu võib olla suurem kui aluspind on vana ja poorne.

Ettevaatusabinõud: Pinnase ja õhutemperatuur peab olema vähemalt 8°C. Temperatuur ei tohi langeda alla 8°C paigaldamise ajal ega sellele järgneva 24 tunni jooksul.

Avamata pakendeid ei tohi säilitada külmumistemperatuuril.

KEEMILINE&FÜÜSIKALINE ANALÜÜS		
TEST	OMADUS	TULEMUS
materjal	materjal peaks olema ühtlane mööduka segamise tulemusena	LÄBITUD
keemilised&füüsikalised om		
-mittelenduvaid osakesi%	53 miinimum	LÄBITUD
-mitteleduvaid tuhaosakesi%	40-65	LÄBITUD
-erikaal 25°C	1.30 miinimum	LÄBITUD
kuivamisaeg	8tundi maksimum	LÄBITUD
nakkumine&veehülgamine	nakkub ja hülgab vett	LÄBITUD
kuumuse taluvus	ei mullita ega veni	LÄBITUD
elastsus	ei pudene	LÄBITUD
löögikindlus	ei pudene ega pragune	LÄBITUD

6. GARANTII

SealMaster garanteerib, et *E-Z Stir* vastab tabelis 4 toodud keemilistele ja füüsikalistele omadustele.

Sel tootelehel olevad väited on eeldatavalt tõesed ja korrektsed ja nad on mõeldud juhendina heakskiidetud paigaldajale. Kuna inimtöö, ilm, aluspind, sillutise seisund, kasutatud tööriistad ja teised tegurid ei ole tootja kontrolli all, siis tootja annab garantii ainult materjalile, mis on sihipäraselt ja tootetehniliselt paigaldatud ning toote ostja ja kasutaja garantii on limiteeritud ainult toote ümbervahetamise väärtuses. Tootja garantiisse ei kuulu mistahes kaudsed garantiid toote kaubanduslikkuse või otstarbekohasuse kohta. Garantii ei kehti mitmekihilistel objektidel, kui aluspindades on kasutatud teiste tootjate materjale.

Toote täielik info, materjalide ohutuse infolehed, tehnilise abi küsimused on saadaval tootja kodulehel.

Kohalik paigaldaja annab iga objekti iseärasusi arvestavad soovitusel ja konkreetsemad juhised.

Revised: 11/15

Supersedes: SMT-112 (7/04, 6/13,
9/13)

Copyright © 2015, SealMaster

All rights reserved.

ThorWorks Industries, Inc.

2520 South Campbell St.

Sandusky, OH 44870