

1. TOOTE NIMI

FlexMaster Crack Sealant/elastne külmalt paigaldatav bituumen-praohermeetik

2. TOOTJA

ThorWorks Industries, Inc.
2520 S. Campbell St.
Sandusky, OH 44870

SealMaster omab tootjate ja tarnijate võrgustikku

Esindajad Baltikumis:

Stradacon OÜ, tel +372 511 0168
info@stradacon.ee ; www.stradacon.ee
OR Logistics OÜ, tel +372 65 60 466
info@orl.ee

3. TOOTE KIRJELDUS& EELISED

FlexMaster Crack Sealant praohermeetik on ühekomponentne, polümeer-modifitseeritud asfalemulsioon praohermeetik.

FlexMaster on kõrgekvaliteediline praohermeetik, mis on külmalt pealekantav, kuid millel on kuumalt pealekantava praohermeetiku elastomeersed omadused. *FlexMaster*-il on silmapaistev elastsus madalatel temperatuuridel. *FlexMaster* annab kuumalt pealekantava hermeetiku kvaliteedi külmalt pealekantava hermeetiku paigalduse ohutusega. Kasutusala: *FlexMaster Crack Sealant* on mõeldud kuni 1,3 cm laiuste asfaltsillutise pragude täitmiseks. Koostis: *FlexMaster Crack Sealant* on elastomeer, ühekomponentne, polümeer-modifitseeritud asfalt emulsioon praohermeetik. Mineraalseid täiteaineid on lisatud kohesioonitugevuse suurendamiseks.

Suurused: *FlexMaster Crack Sealant* on saadaval 3,78 l(4,5 kg) ja 18 l(21,5 kg) konteinerites.

Värvus: kuivanuna must.

Piirangud: *FlexMaster Crack Sealant*-it ei paigaldata kui temperatuur võib langeda alla 10°C paigaldamise ajal või 24 tundi pärast paigaldamist.

4. TEHNILISED ANDMED

Keskkonnanõuded:

FlexMaster Crack Sealant on keskkonnaõbralik ja ohutu bituumen-emulsioonibaasil praohermeetik, mis sisaldab vähem kui 150 grammi liitri kohta lenduvaid orgaanilisi ühendeid (VOC).

Füüsikalised/Keemilised omadused:

FlexMaster Crack Sealant vastab järgmistele materjalinõuetele ja testitud vastavalt ASTM D140, ASTM D466, ASTM D529, ASTM D2939, ASTM D244, ASTM D5-97, ASTM D5249, ASTM D5329, ASTM D36-95, ASTM D113, ASTM D3583, ja ASTM D3236. (vaata allolevat tabelit)

5. Paigaldamine

Praod peavad olema mustuse ja prahivabad, taimestikuvabad enne praohermeetiku paigaldamist.

Paigaldamine: FlexMaster Crack Sealant Võib kallata kanistrist suure kannuga või kasutada motoriseeritud pumpa. Soovitav on materjali kohendada aluspinnaga nakkumise parendamiseks. *Tööriistad:* Segage meterjal korralikult. *FlexMaster Crack Sealant* on kasutusvalmis materjal. Ärge lahjendage.

Kallake *FlexMaster Crack Sealant* pragudesse ja tasandage sillutise tasapinnaga. Materjal peab kuivama enne liiklusele avamist.

Materjali kulunormi arvutamise:

Materjali kulub vastavalt praohermeetiku sügavusele ja laiusle. Tavaliselt kulub *FlexMaster Crack Sealant* hermeetikut umbes 0,1 – 0,2 kg/jm.

Ettevaatusabinõud:

Pinna ja õhutemperatuur peab olema üle 10°C paigaldamise ajal ja 24 tundi peale paigaldamist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte säilitada külmumistemperatuuril

6. SAADAVUS

Saadavus: FlexMaster Crack Sealant on saadaval läbi üleriigilise tootjate ja paigaldajate võrgustiku. Täpsema info saab teile lähima *SealMaster* paigaldajalt.

Keemilised&füüsikalised omadused

Penetratsioon(150gr/5sec).....	50-80
elastsus	>50%
voolavus temperatuuril60°C<5mm	
pehmenemistäpp.....	>65,5 °C
nõtkus@25°C.....	>30cm
nakkumine@-6,6°C(1" Mandrel).....	läbitud
Erikaal	1.10
Sobivus asfaldiga.....	sobib
mittelenduvaid(%).....	60% min
tuhk(mittelenduv).....	18% min
kuivamisaeag.....	sõltub kihi paksusest
nakkuvus ja veehülgamine.....	nakkub, hülgab vett
kuumataluvus.....	ei mullita ega laineta
elastsus.....	ei mõrane ega kooru
löögikindlus.....	ei pudene, mõrane, kooru

7. GARANTII

SealMaster® garanteerib, et *FlexMasterCrack Sealant* hermeetik vastab tabelis 4 väljatoodud keemilisele koostisele ja füüsikalistele omadustele. Sel tootelehel olevad väited on eeldatavalt tõesed ja korrektsed ja nad on mõeldud juhendina heakskiidetud paigaldajale. Kuna inimtöö, ilm, aluspind, sillutise seisund, kasutatud tööriistad ja teised tegurid ei ole tootja kontrolli all, siis tootja annab garantii ainult materjalile, mis on sihipäraselt ja tootetehniliselt paigaldatud ning toote ostja ja kasutaja garantii on limiteeritud ainult toote ümbervahetamise väärtuses. Tootja garantiisse ei kuulu mistahes kaudsed garantiid toote kaubanduslikkuse või otstarbekohasuse kohta. Toote täielik info, materjalide ohutuse infolehed, tehnilise abi küsimused on saadaval tootja kodulehel. Kohalik paigaldaja annab iga objekti iseärasusi arvestavad soovitusel ja konkreetsemad juhised.