



# SABA Flexform

2-component filler  
2-komponentne pahtel

## Kirjeldus

SABA Flexform on 2-komponentne pahtel epoksiid polüsulfiidi baasil.

## Kasutusala

SABA Flexform on eelkõige mõeldud mördi parandamiseks ja silumiseks, samuti tööstushoonete- ja teiste põrandate ja nende veekindlate barjääride valmistamisel.

## Eelised

- sildab pragusid
- kõrge löögikindlus
- vastupidav mehhaanilistele koormustele
- kulumiskindlus
- vastupidav loetletud keemilistele ühenditele (lisainfo SABA esindajalt)
- ei sisalda lahusteid
- ülevärvitav

## Kasutamine

Täpsema info paigaldamise ja pindade eeltöötlemise kohta leiab SABA infolehtelt ja pindade eeltöötlemise tabelitest [www.saba.nl](http://www.saba.nl)

## Tehnilised andmed

	Komponent A	Komponent B
<b>põhikoostis</b>	epoksiidid	polüsulfiid/amiin
<b>tihedus</b> (EN 542)	umbes 1,560 kg/m <sup>3</sup>	umbes 1,700 kg/m <sup>3</sup>
<b>tahkained</b>	umbes 100%	umbes 100%
<b>kasutusaeg</b> (20 °)	umbes 1 tund	
<b>tardumisaeg</b> (23 °C, 50% RH)	umbes 24 tundi	
<b>lõplik tugevus</b> (23 °C, 50% RH)	umbes peale 7 päeva	
<b>Tugevusklass Shore D</b> (EN ISO 868)	umbes 70	
<b>mahu vähenemine</b> (EN ISO 10563)	< 1%	
<b>Tensile strength (Fmax)</b> (DIN 53455)	umbes 13 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Elongation at break</b> (DIN 53455)	umbes 10%	
<b>kokkusurumistugevus</b> (DIN EN 12190)	klass R3	
<b>Nakketugevus</b> (DIN EN 1542)	R4	
<b>töötemperatuur</b>	min. + 10°C kuni max.+35°C	
<b>pinnatemperatuur</b>	min. + 10°C	
<b>säilitustemperatuur</b>	min. + 5°C kuni max. + 25°C	
<b>temperatuurialuvus</b>	min. - 40 °C kuni max. + 100 °C	

## Tellimise informatsioon

<b>pakend</b>	komplekt (A + B komponent)	komplekt (A + B komponent)
<b>sisu</b>	1.5 liitrit	5 liitrit
<b>värvus</b>	hall (komponent A rohekashall, komponent B punakaspruun)	
<b>artikkel nr.</b>	100274 ABG	100274 ABB
<b>säilitusaeg</b>	18 kuud (avamata pakendis)	

Teised pakendid ja värvused tellimisel. Säilitusaeg võib erineda suurematel pakenditel.

## Ohutussoovitused

Põhjalikumad ohutussoovitused leiab SABA safety data lehel.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo PO Box 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 89 89 E [info@saba.nl](mailto:info@saba.nl) [www.saba.nl](http://www.saba.nl)

Our recommendations and operating instructions are based on the current state of the art of knowledge and technology. Buyers and users must assess our products themselves in terms of the desired application and requirements. We are not liable if our products are used without due consideration of our recommendations and/or operating instructions. Furthermore the General Terms & Conditions of SABA Dinxperlo BV apply to our recommendations and operating instructions and the delivery of our products.