

SABA Sealcoat CR-T

Kõrge keemilise vastupidavusega antistaatiline mastiks vertikaalsetele pindadele

Kirjeldus

SABA Sealcoat CR-T on 2-komponentne, tiksotroopne, pragusid sildav, elastne polüsulfiidi baasil mastiks vertikaalsetele pindadele. Tänu antistaatilisele on sel tootel erinevaid rakendusi keemiatööstuses

Kasutusala

Tsiviil- & keskkonnarajatised, s.h. keemiatööstus. SABA Sealcoat CR-T on eriti sobilik betoonist, kivist, plaatidest ja metallist vertikaalsete pindade katmiseks, samuti voodrimaterjali katmiseks hoiuruumides, mahutites, silohoidlates ja rentsliites.

Eelised

- tiksotroopne / mitte tilkuv
- kauakestev ja ilmastikukindel
- võib kasutada betoonist laopindade katmiseks, betoonelementide katmiseks
- vastupidav lahustitele ja kemikaalidele, mootorikütustele nagu bensiin, diisel, hüdrolõli ja LPG
- eisisalda lahusteid
- vastab DIBt, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-59.12-201, betoonpindade katmisenõuded LAU hoonetes(ainult hall variant)

Kasutamine

Lisainformatsioon kasutusmeetodi ja pindade eeltöötlemise kohta on saadaval SABA infolehtedel ja pindade eeltöötlemise tabelites www.saba.nl

Tehnilised andmed

	Komponent A	KomponentB
põhikoostis	polüsulfiid	Anorgaaniline peroksiid
viskoossus	tiksotroopne	umbes 30Pa.s
tihedus (EN542)	umbes 1,470 kg/m ³	umbes 1,690 kg/m ³
Tahkaine sisaldus	umbes 100%	umbes 100%
töötlemisaeg	umbes 1.5hours	
tahkumisaeg (23 °C, 50%RLV)	umbes 20 hours	
kõvadusklassA (ENISO868)	umbes 45	
mahumuutus (ENISO10563)	umbes2%	
töötemperatuur	min. +5°C kuni max.+35 °C	
säilitustemperatuur	min. +5°C kuni max.+25 °C	
temperatuuritaluvus	min. - 40 °C kuni max.+ 120°C	

Tellimise informatsioon

pakend sisu	komplekt(A jaB 2.5liitrit (sisaldab 4 ühikut) hall	7.5liitrit (sisaldab 1 ühikut) hall	2.5liitrit (sisaldab 4 ühikut) must	7.5liitrit (sisaldab 1 ühikut) must
värvus	hall	hall	must	must
Artikkel nr.	100286ABG	100286 ABE	100541 ABG	100541 ABG
Shelflife	18 kuud(avamata pakendis)			

Teised pakendid ja värvused tellimisel. Suurte pakendite puhul võib säilivusaeg erineda.

Ohutuse tagamise soovitusel

Lisainfo ohutuse kohta on saadaval SABA ohutuslehel.