



SABA MS Floor SL

self-levelling sealant for floors
isetasanduv hermeetik põrandatele

Kirjeldus

SABA MS Floor SL (Self-Levelling) on isevalguv, püsivalt elastne, (õhu) niiskustahenev, MS-polümeeri baasil hermeetik ühenduskohtade, põrandapragude ja paneelipragude täitmiseks (ka niisketes ruumides). SABA MS Floor SL on isetasanduv ja kohe paigaldatav otse liitekohtadele.

Kasutusvaldkond

SABA MS Floor SL on sobilik kasutamiseks erinevates ehituskonstruksioonides, elamute ja keskkonnaprojektide haldamisel ja renoveerimisel, nagu näiteks:

- liitekohtade täitmiseks mille kallak on < 2%
- põrandate ja rõdude hermetiseerimine
- betoonpõrandatesse tekkinud pragude, lõigete ja üleminekute täitmiseks, vetthülgavate pindade nõudeid järgivatel pindadel garaazides, laohoonetes ja tootmispindadel, mis peavad järgima vetthülgavate pindade ohutusnõudeid (Dutch Soil Protection Guidelines for Business Activities)
- liikluselementide nagu perroonide ja ringteede tihendamiseks

Eelised

- isetasanduv, ei vaja viimistlust
- vastupidav maanteesooladele, nõrkadele hapetele ja kemikaalidele
- vastupidav õliireostusele kui järgitud on keskkonnanõudeid.
- kõrge kulumiskindlus
- UV-kindel, väga vastupidav vananemisele
- CE tähis EN 14188-2, klass A & EN 15651-4, Type PW 25LM INT-EXT
- sertifikaadid: ISEGA (koos HACCP)



Kasutusjuhend

Toote kasutamise ja pindade eeltöötlemise juhised on saadaval infolehtedel ja eeltöötlemise tabelites tootja kodulehel www.saba.nl

Tehnilised andmed

põhikoostis	MS-polümeer, niiskustahenev
tihedus (EN 542)	umbes 1.390 kg/dm ³
tahenemine	umbes 100%
puutekuiv (23 °C, 50% RLV)	umbes 30 minutit
kasutskuiv (23 °C, 50% RLV)	umbes 3 mm/24 tundi
kõvadusklass A (EN ISO 868)	umbes 30
max lubatud deformatsioon (ISO 11600)	umbes 25%
100% venitamise korral (EN ISO 8339)	umbes 0,5 N/mm ²
pinevusjõud (Fmax) (EN ISO 8339)	umbes 0,7 N/mm ²
venimine rebenemiseni (EN ISO 8339)	umbes 255 %
töötemperatuur	min. + 5 °C to max. + 35 °C
ladustamistemperatuur	min. + 5 °C to max. + 25 °C
temperatuuritaluvus	min. - 40 °C to max. + 100 °C
pinnatemperatuur	min. + 5 °C to max. + 35 °C

Tellimise informatsioon

pakend	mastiks	
sisu	600 ml (sisaldab 15 ühikut)	
värvus	hall (RAL 7036)	must (RAL 9011)
artikkel nr.	101029 AAN	101066 AAN
säilivusaeg	9 kuud (avamata pakendis)	

Teised pakendid ja värvid tellimisel. Suurte pakendite puhul säilitusaeg võib erineda

Soovitused ohutuseks

Põhjalikumad ohutussoovitused leiata SABA Safety Data Sheet andmelehel.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo PO Box 3 NL-7090 AA Dinxperlo T+31 (0) 315 658999 F+31 (0) 315 653989 E info@saba.nl www.saba.nl

