

# SABA Primer 9002

primer for various substrates  
krunt erinevatele aluspindadele

## Kirjeldus

SABA Primer 9002 on ühekomponentne krunt erinevate pindade eeltöötlemiseks.

## Kasutusala

Merenduse, transpordi, ehituse ja tööstuse valdkonnad. SABA Primer 9002 on väga sobilik poorsete ja mittepoorsete pindade, metallide ja plastiku eeltöötlemiseks. Samuti on sobilik SABA MS-polümeertoodete viimistluskihiks.

## Eelised

- Kuivanuna omab suurepäraselt nakkumisvõimet SABA MS-polümeeriga
- Suurepärase nakkumisvõime poorsete aluspindadega
- Isotsüanaatidevaba
- Vastab EN 14188-4

## Kasutusjuhend

Sulgege pakend peale kasutamist võimalikult kiiresti. Kasutusjuhendi leiata SABA vastavalt infolehel.

## Tehnilised andmed

<b>põhikoostis</b>	Polüakrülaadid ja silaanid
<b>viskoossus 23 °C</b> (EN 12092)	umbes 15 mPa.s
<b>tihedus</b> (EN ISO 2811-2)	umbes 930 kg/m <sup>3</sup>
<b>tahkained</b>	umbes 11 %
<b>lahustid</b>	alkoholide ja aromaaside segu
<b>kuivamisaeg (minimum)</b>	umbes 15 minutit
<b>pakendi lahtioleku aeg (maximum)</b>	umbes 4 tundi
<b>katvus</b>	umbes 100 g/m <sup>2</sup>
<b>töötemperatuur</b>	min. + 5 °C to max. + 35 °C
<b>ladustamise temperatuur</b>	min. + 5 °C to max. + 35 °C
<b>temperatuuri taluvus</b>	min. - 40 °C to max. + 120 °C

## Tellimise informatsioon

<b>pakend</b>	taassuletava kaanega purk	taassuletava kaanega purk
<b>sisu</b>	250 ml (sisaldab 12 ühikut)	500 ml (sisaldab 12 ühikut)
<b>värvus</b>	läbipaistev	läbipaistev
<b>artikkel nr.</b>	100482 AAQ	100482 AAT
<b>säilivusaeg</b>	12 kuud (avamata pakendis)	12 kuud (avamata pakendis)

*Teised pakendid tellimisel. Säilivusaeg võib erineda suurematel pakenditel.*

## Soovitused ohutuseks

Põhjalikumad ohutussoovitused leiata SABA safety data lehel



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo PO Box 3 NL-7090 AA Dinxperlo T+31 (0) 315 658999 F+31 (0) 315 653989 E info@saba.nl [www.saba.nl](http://www.saba.nl)



*Our recommendations and instructions for use are based on the present status of know-how and technique. Clients and users should evaluate our products by themselves, with regard to utilization and requirements of their own choice. We shall take no responsibility in case our products are not being used subject to our recommendations and/or instructions for use. Furthermore, General Terms and Conditions of SABA Dinxperlo BV, will apply to our recommendations, instructions for use and the delivery of our products.*