

Kirjeldus

Sababuild® 650 on 1-komponentne püsivalt elastne, niiskusel tahenev, MS-polümeeril põhinev hermeetik fassaadi vuukide tihendamiseks.

Kasutusala

Sababuild® 650 on sobiv elamuehituse ja kommunaalehituse valdkondades (sees ja väljas):

- Poorsete või betoonist fassaadielementide tihendamiseks
- Tellismüüritise vuukide tihendamiseks
- Raudbetoonsilluste vuukide tihendamiseks
- metallist, alumiiniumist ja/või plastikraamide tihendamiseks

Eelised

- suurepärase töödeldavuse ja lõpptulemus
- ehitustolmu nakkumine minimaalne
- püsielastne, mahult peaaegu ei kahane
- ülevärvitav vee baasil värvidega
- servadest ei muuda värvi (testitud vastavalt ISO16938-1)

- ei sisalda lahusteid, isotsüanaate ega silikoone
- CE tähist põhineb EN15651-1, Type F25LMINT-EXT
- sertifikaadid: ISEGA (seoses HACCP)



Kasutusmeetod

Kasutusinfo, ülevärvitavus ja pindade eeltöötlemise info on saadaval asjakohastel infolehtedel.

Tehnilised andmed

põhikoostis	MS polümeer ,niiskuskõvastuv
tiheus (EN542)	Umbes 1.455kg/m ³
nakkevaba (23°C,50%RLV)	Umbes 15minutit
tahenemisaeg (23°C,50%RLV)	Umbes 3mm/24hrs
kõvadusklassA (ENISO868)	Umbes 25
Mahu vähenemine (ENISO10563)	2%
Maximum lubatud liikumine (ISO11600)	25%
elastsusmoodul100% (ENISO8339)	Umbes 0,4N/mm ²
tõmbetugevus(Fmax) (ENISO8339)	Umbes 0,5N/mm ²
katkevenivus (ENISO8339)	Umbes 230%
elastsustaastuvus (ENISO7389)	> 70%
töötemperatuur	min.+5°C kuni max.+30°C
säilitustemperatuur	min.+5°C kuni max.+25°C
temperatuuritaluvus	min.-30°C kuni max.+90°C

Tellimiseinformatsioon

pakend	vorst						
sisu	600ml(sisaldab 15tk)						
värvus	valge	helehall	tuhahall	betoonhall	kvartshall	basalhall	mustjash
	(sarnaneR AL9010)	(sarnaneR AL7038)	(sarnaneR AL7032)	(sarnaneR AL7030)	(sarnaneR AL7039)	(sarnaneR AL7012)	all(sarnaneRAL7021)
Artikkel nr.	101115AAN	101120AAN	101119AAN	101117AAN	101118AAN	101122AAN	101121AAN
säilivusaeg	12 kuud(avamatapakendis)						

Teised pakendid ja värvused tellimisel. Suurte pakendite puhul säilivusaeg võib varieeruda.

Ohutuse tagamise soovitused

Lisainfo ohutuse kohta leiate asjakohaselt SABA ohutuslehel.



SABA DinxperloBV

Industriestraat3 NL-7091 DC DinxperloPOBox3 NL-7090 AADinxperloT+31 (0) 315658999F+31 (0)315 653989E info@saba.nlwww.saba.nl