



Toote infoleht

SABA MS Floor

Thixotropic sealant for floors
Tiksotroopne põrandate hermeetik

Kirjeldus

SABA MS Floor on tiksotroopne, ühekomponentne, püsivalt elastne, niiskusel ja õhuniskusel kõvenev, MS polümeeri baasil hermeetik vetthülgavate põrandate ühendusvuukide täitmiseks.

Kasutusvaldkond

SABA MS Floor on sobiv erinevate ehituskonstruksioonide hermetiseerimiseks, elamuehituse ja keskkonnaprojektide hoolduseks ja uuendamiseks. Kasutusobjektideks on näiteks:

- rõdude ja põrandate hermetiseerimine
- betoonpõrandate pragude, sisselõigete ja läbiviikude hermeetik
- garaazide, laohoonete ja tootmispindade alad, kus kehtivad vetthülgavate põrandate ohutuse ehitusnõuded (Dutch Soil Protection Guidelines for Business Activities)
- tootmishoonetes ja garaazides hüdrauliliste tõstukite, platvormide, ühenduste ja läbiviikude tihendamiseks
- betoonist rennide vuukimiseks ja rennide omavaheliseks ühendamiseks
- erinevate liiklusobjektide nagu perroonide ja ringteede tihendamiseks

Eelised

- tiksotroopne
- vastupidav maanteesooladele, nõrkadele hapetele ja kemikaalidele
- vastupidav kergematele õlireostustele kui järgitud on vastavaid keskkonnanõudeid
- suur kulumiskindlus

- UV-kindel, väga vastupidav vananemisele
- CE tähis EN 14188-2, klass A & EN 15651-4, Type PW 25LM INT-EXT
- sertifikaadid: ISEGA (koos HACCP)



Kasutusjuhend

Kasutusjuhendid ja pindade eeltöötlemise juhendid leiab vastavatelt infolehtedelt ja eeltöötlemise tabelitest.

Tehnilised andmed

põhikoostis	MS polümeer, niiskustahenev
tihedus (EN 542)	umbes 1.440 kg/m ³
pindmiselt kuiv (23 °C, 50% RLV)	umbes 15 minutes
kasutuskuiiv (23 °C, 50% RLV)	umbes 3 mm/24 hours
Hardness in Shore A (EN ISO 868)	umbes 25
Max. lubatud deformeerumine (ISO 11600)	umbes 25%
Modulus at 100% elongation (EN ISO 8339)	umbes 0,4 N/mm ²
pinevusjõud (Fmax) (EN ISO 8339)	umbes 0,5 N/mm ²
venivus rebenemiseni (EN ISO 8339)	umbes 250%
töötemperatuur	min. + 5 °C to max. + 35 °C
ladustamistemperatuur	min. + 5 °C to max. + 25 °C
temperatuuritaluvus	min. - 40 °C to max. + 90 °C
pinnase temperatuur	min. + 5 °C to max. + 35 °C

Tellimise informatsioon

pakend	vorst	
kogus	600 ml (sisaldab 15 ühikut)	
värvus	hall (sarnaneb RAL 7036)	must (sarnaneb RAL 9011)
artikkel nr.	100805 AAN	100510 AAN
säilivusaeg	12 kuud (avamata pakendis)	

Teised pakendid ja värvid telimisel. Ladustamise aja pikkus sõltub pakendi suurusest

Soovitused ohutuseks

Põhjalikumad ohutussoovitused leiata SABA Safety Data leheküljelt.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo PO Box 3 NL-7090 AA Dinxperlo T+31 (0) 315 658999 F+31 (0) 315 653989 E info@saba.nl www.saba.nl

Our recommendations and instructions for use are based on the present status of know-how and technique. Clients and users should evaluate our products by themselves, with regard to utilization and requirements of their own choice. We shall take no responsibility in case our products are not being used subject to our recommendations and/or instructions for use. Furthermore, General Terms and Conditions of SABA Dinxperlo BV, will apply to our recommendations, instructions for use and the delivery of our products. Version: 2015-07-10, replaces all previous versions