

1. TOOTE NIMI

*Trowel Grade CrackFiller*/ külmalt paigaldatav praomastiks, kõrge sideaine sisaldusega

2. TOOTJA

ThorWorks Industries, Inc.  
2520 S. Campbell St.  
Sandusky, OH 44870

*SealMaster* omab tootjate ja paigaldajate võrgustikku

**Esindajad Baltikumis:**

Stradacon OÜ, tel +372 511 0168  
[info@stradacon.ee](mailto:info@stradacon.ee) ; [www.stradacon.ee](http://www.stradacon.ee)  
OR Logistics OÜ, tel +372 65 60 466  
[info@orl.ee](mailto:info@orl.ee)

3. TOOTE KIRJELDUS& EELISED

*Trowel Grade Crack Filler* on ühekomponentne, külmalt pealekantav, polümeer-modifitseeritud asfalemulsioon pragude täite materjal. Seda on tugevdatud selekteeritud mineraalsete täiteainetega ja seguga ning mõeldud täitma kuni 2,5cm laiuseid asfaltkatte pragusid. *Trowel Grade Crack Filler* tagab kaitsva tõkke niiskuse tungimise eest sillutise sisse. Ta on soodne ja lihtsalt paigaldatav.

Kasutusala: *Trowel Grade CrackFiller* on mõeldud kuni 2,5cm pragude täitmiseks asfaltkatetes. Koostis: *Trowel Grade Crack Filler* on polümeer-modifitseeritud asfalemulsioon praohermeetik, mida on tugevdatud selekteeritud mineraalosaaksete seguga.

Pakendid: *Trowel Grade Crack Filler* on saadaval 18 l (28 kg) ämbrites.

Värvus: Kuivana must.

Piirangud: *Trowel Grade Crack Filler* toodet ei saa paigaldada kui temperatuur võib langeda alla 10°C paigalduse ajal või sellele järgneva 24 tunni jooksul.

4. TEHNILISED ANDMED

Keskkonnanõuded:

*Trowel Grade Crack Filler* on keskkonnasõbralik, ohutu, vee baasil praohermeetik, mis sisaldab vähem kui 150 grammi liitri kohta lenduvaid orgaanilisi ühendeid (VOC).

*Füüsikalised/Keemilised omadused:*

*Trowel Grade Crack Filler* vastab allolevatele materjalinõuetele ja on testitud vastavalt

ASTM D140, ASTM D466, ASTM D529, ASTM D2939, ja ASTM D244 nõuetele. (vaata allolevat tabelit)

5. PAIGALDAMINE

Praod peavad olema puhastatud mustusest, lahtistest osakestest ja taimestikust enne praohermeetiku paigaldamist.

Tööriistad: Paigalda praohermeetik kellu, reha või latiga.

Segamine: Segage materjal hoolikalt. *Trowel Grade Crack Filler* on kasutusvalmis materjal. Mitte lahjendada.

Pealekandmine: Täitke pragu materjaliga täielikult. Siluge kellu, reha või latiga. Materjal peab kuivama enne liiklusele avamist.

Vajamineva koguse kulunorm:

Materjali kogus sõltub prao sügavusest ja laiusest. Tavaliselt on *Trowel Grade Crack Filler*-i kulu ca 0,15 – 0,30 kg/jm.

*ettevaatusabinõud:* Aluspinna ja õhutemperatuur peavad olema üle 10°C materjali paigaldamise ajal ja sellele järgneva 24 tunni jooksul. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte säilitada külmumistemperatuuril.

6. SAADAVUS

*Saadavus:* *Trowel Grade CrackFiller* on saadaval läbi üleriigilise tootjate ja paigaldajate võrgustiku. Endale lähima tarnija leiata *SealMaster*-i kodulehelt.

7. GARANTII

*SealMaster*<sup>®</sup> garanteerib, et *Trowel Grade Crack Filler* vastab tabelis 4 väljatoodud keemilisele koostisele ja füüsikalistele omadustele.

Sel tootelehel olevad väited on eeldatavalt tõesed ja korrektsed ja nad on mõeldud juhendina heakskiidetud paigaldajale. Kuna inimtöö, ilm, aluspind, sillutise seisund, kasutatud tööriistad ja teised tegurid ei ole tootja kontrolli all, siis tootja annab garantii ainult materjalile, mis on sihipäraselt ja tootetehniliselt paigaldatud ning toote ostja ja kasutaja garantii on limiteeritud ainult toote ümbervahetamise väärtuses. Tootja garantiisse ei kuulu mistahes kaudsed garantiid toote kaubandusliikkuse või otstarbekohasuse kohta. Toote täielik info, materjalide ohutuse infolehed, tehnilise abi küsimused on saadaval tootja kodulehel.

Kohalik paigaldaja annab iga objekti iseärasusi arvestavad soovitused ja konkreetsemad juhised.

## Keemilised&füüsikalised omadused

Klassifikatsioon : polümeer-modifitseeritud asfaldemulsioon

värvus.....kuivades must  
mittelenduvad osakesed(%).....65%  
tuhk(mitte lenduvad).....63%  
eritikaal 25°C juures.....1.39  
kuivamisaeg.....sõltub materjali paksusest  
Nakkuvus ja vett hülgavus.....nakkub, ei imbu  
k u u m a t a l u v u s .....ei mullita, ei veni  
elastsus.....ei pragune ega kooru  
löögikindlus.....ei murene, kooru ega pragune

**Kontakt :**

Stradacon OÜ, tel +372 511 0168

[info@stradacon.ee](mailto:info@stradacon.ee) ; [www.stradacon.ee](http://www.stradacon.ee)

OR Logistics OÜ, tel +372 65 60 466

[info@orl.ee](mailto:info@orl.ee)

Form No.: SMT-203

Revised: 7/04

Supersedes: SMT-10 (4/99)

Copyright © 2004, SealMaster

All rights reserved.

ThorWorks Industries, Inc.

2520 South Campbell St.

Sandusky, OH 44870

[www.sealmaster.net](http://www.sealmaster.net)